SOUDAL

OPIS TECHNICZNY

DEK/US/2025

SPECJALISTYCZNY USZCZELNIACZ DEKARSKI

Dane techniczne:

Podstawa	Polimer styrenowo-akrylatowy
Konsystencja	Pasta
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Czas tworzenia naskórka*	Ok. 10 minut
Gęstość	Ok. 0,95 g/ml (w zależności od koloru)
Dopuszczalne odkształcenie	Ok. 10 %
Skurcz po utwardzeniu	Ok. 20 %
Odporność termiczna**	od - 20°C do + 90°C
Temperatura aplikacji	od +1°C do +30°C

* Parametry zależne od warunków środowiskowych temperatury, wilgotności i typu podłoża.
** Dotyczy całkowicie utwardzonego produktu

Charakterystyka:



Plastyczno-elastyczny uszczelniacz o doskonałej przyczepności do większości powierzchni stosowanych w pracach dekarskich i budownictwie: metali, ceramiki, betonu, szkła, drewna i wielu tworzyw sztucznych. Może być używany na wilgotnych powierzchniach, a nawet pod wodą. Nie powoduje korozji, nie przebarwia brzegów materiałów porowatych. Po nałożeniu tworzy miękką plastyczną masę pochłaniającą ruchomości podłoża. Nie spływa z powierzchni pionowych. Daje się malować.

Zastosowanie:

- uszczelnianie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarskich,
- uszczelnianie połączeń blachy falistej i trapezowej,
- błyskawiczne naprawy przecieków w dachach i rynnach, nawet w czasie ulewnego deszczu,
- spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10 %.

Nie stosować do PE, PP, PTFE, EPDM, polistyrenu i papy.

Opakowanie i kolory:

Kartusz 280 ml: bezbarwny (137551), czerwony (137656), brązowy (137679).

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Wymiary spoin:

Maks. szerokość i głębokość spoiny: 5 mm.
Zalecamy stosowanie zależności:
szerokość spoiny = głębokość spoiny.

Sposób użycia:

- podłoże musi być czyste i wolne od luźnych zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.),
- nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy,
- fugę wygładzić roztworem mydła przed utwardzeniem
- czyszczenie benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.

Normy i certyfikaty:

Posiada Krajową Ocenę Techniczną: ITB-KOT-2020/1656.

Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl

Zalecenia BHP:
Przy użyciu uszczelniacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym,
- nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu,
- unikać zanieczyszczenia skóry,
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę,
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel./fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl