SOUDAL

OPIS TECHNICZNY

KLE/64/2025

SZYBKOSCHNĄCY KLEJ DO DREWNA 64A

Dane techniczne:

Podstawa	Dyspersja PVA
Konsystencja	Lepka ciecz
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Lepkość (Brookfield)	15.000 – 20.000 mPa.s
Gęstość	1,10 g/ml
Zawartość cząstek stałych	ok. 50%
Ph	Ok. 5
Minimalna temperatura tworzenia filmu	6°C
Czas otwarty (*)	Ok. 5 min.
Czas prasowania (*)	Min. 30 min.
Ciśnienie prasowania	1 - 2 kg/cm²
Klasa wodoodporności	D2 (EN 204)
Zużycie	Ok. 80–140 g/m² (klejenie powierzchniowe) Ok. 160–180 g/m² (klejenie montażowe)
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C

* Czas otwarty zależy od gatunku drewna, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów

Charakterystyka:



Szybkoschnący klej na bazie polioctanu winylu o wysokiej zawartości substancji suchych - wysychający do stanu przezroczystego. Klejone elementy już po 2 godzinach mogą być poddane dalszej obróbce. Przeznaczony do aplikacji wewnątrz pomieszczeń – spoina toleruje krótkotrwały kontakt z wodą bieżącą lub kondensacyjną.

Zastosowanie:

- klejenie miękkiego drewna, forniru, sklejki, płyt wiórowych, płyt MDF i HDF,
- klejenie papieru i kartonu,
- klejenie połączeń konstrukcyjnych typu pióro – wpust, kołków montażowych itp.

Przechowywanie:

24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Opakowanie:

Butelka: 250 g (107628), 750 g (107631)

Sposób użycia:

- powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche, odtłuszczone i dokładnie osuszone,
- lekkie zmatowienie gładkiego podłoża poprawia przyczepność,
- klejone przedmioty powinny być jak najlepiej dopasowane. Duża tolerancja wymiarów wydłuża czas wysychania kleju i obniża końcową wytrzymałość spoiny,
- nakładać klej pędzlem lub drobnozębną szpachlą na jedną z powierzchni,
- złączyć sklejane elementy i skręcić na min. 30 minut (maksymalna siła spojenia osiągana po ok. 2 h),
- narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić wodą. Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl

SZYBKOSCHNĄCY KLEJ DO DREWNA 64A

Zalecenia:

- Nie stosować do klejenia drewna twardego, np. dębu lub drewna tropikalnego – może powodować przebarwienia. Zalecamy wykonanie testów.
- Nie rozcieńczać kleju wodą.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 64A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

Soudal Sp. z o.o. - ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40
www.soudal.pl